



Stand: Mai 2020

Aushaltungsrichtlinie für Palettenholz (PAL) Kiefer, Fichte // Nadelholz

PALETTE		Güteklassen	
		normal (B/C)	fehlerhaft (D)
	Zopf min. o. Rinde [cm]	10 / 16 je nach Länge	10 / 16 je nach Länge
	Stock max. o. Rinde [cm]	60	60
	Einkaufslängen [m]	2,40 / 3,00 ab Zopf 10 cm bis Stock 60 3,60 / (4,00) ab Zopf 16 cm bis Stock 60	2,40 / 3,00 ab Zopf 10 cm bis Stock 60 3,60/(4,00) ab Zopf 16 cm bis Stock 60
	Längenübermass [cm]	min. 10	min. 10
	Längenübermass [cm]	max. 20	max. 20
Anforderungen:		Frischholzeinschlag	
normale Palette (B/C):		frisch, gerade jahreszeitlich bedingte oberflächige Anflugbläue zugelassen frischer Rindenbrüterbefall, ohne weitere Qualitätsbeeinträchtigung, zugelassen beil- und nagelfeste Fäule (geringe Faulflecke) einschnürige Krümmung: Stärkeklasse 1a-2a max. 1,5 cm/lfdm Stärkeklasse 2b+ max. 2,0 cm/lfdm	
fehlerhafte Palette (D):		stark verblautes Holz älteres Käferholz, stammtrockenes Holz ohne tiefgehende Mantelrisse wenn Wurzel- und Astanläufe nicht beigeschnitten sind einschnürige Krümmung: Stärkeklasse 1a-2a > 1,5 - 2,0 cm/lfdm Stärkeklasse 2b+ > 2,0 - 2,5 cm/lfdm	
NSF (X-Holz):		Über- bzw. Unterschreitung der vorgegebenen Abmessungen (Zopf, Stock, Länge) Weichfäule, Rotsreifigkeit tiefgehende Mantelrisse anbrüchig, lagergeschädigt holzbewohnende Insekten (z.B. Bockkäfer / Sirex-Arten) Zopfstücke aus Altholz, starkastige Stücke Harzlachten, Hirschfraß Metalleinschlüsse und andere Kontaminationen Krümmung: Stärkeklasse 1a-2a > 2,0 cm/lfdm Stärkeklasse 2b+ > 2,5 cm/lfdm Unschnürigkeit	



Stand: Mai 2020

Aushaltungsrichtlinie für Langholzabschnitte (LAS) Kiefer, Fichte // Nadelholz

LAS		Güteklassen	
		B/C	D
	Zopf min. o. Rinde [cm]	16	16
	Stock max. o. Rinde [cm]	60	60
	Einkaufslängen [m]	3,60/(4,00 nach Absprache)	3,60/(4,00 nach Absprache)
	Längenübermass [cm]	min. 10	min. 10
	Längenübermass [cm]	max. 20	max. 20
Anforderungen:		Frischholzeinschlag	
B/C-Holz:		frisch, gesund, gerade	
		jahreszeitlich bedingte Anflugbläue zugelassen	
		frischer Rindenbrüterbefall zugelassen	
		Krümmung: einschnürig Fichte bis 1,0 cm/lfdm Kiefer bis 1,5 cm/lfdm	
D-Holz:		verblautes Holz	
		beil- und nagelfest Fäule (Hartfäule)	
		älteres Käferholz, stammtrockenes Holz ohne Mantelrisse	
		Wurzel- und Astanläufe nicht beigeschnitten	
		Krümmung: einschnürig Fichte > 1,00 bis 1,50 cm/lfdm Kiefer > 1,50 bis 2,00 cm/lfdm	
NSF (X-Holz):		Über- bzw. Unterschreitung der vorgegebenen Abmessungen (Zopf, Stock, Länge)	
		Weichfäule, Rotsreifigkeit	
		tiefegehende Mantelrisse	
		holzbewohnende Insekten (z.B. Bockkäfer / Sirex-Arten)	
		lagergeschädigt, anbrüchig	
		Zopfstücke aus Altholz, starkastige Stücke	
		Harzlachten, Hirschfraß	
		Metalleinschlüsse und andere Kontaminationen	
		Krümmung: einschnürig Fichte > 1,50 cm/lfdm Kiefer > 2,00 cm/lfdm und Unschnürigkeit	



Stand: Mai 2020

Aushaltungsrichtlinie für Pfahlholz (PFAHL) Kiefer, Fichte // Nadelholz

PFAHLHOLZ		Güteklasse
		normales Pfahlholz
	Zopf min. o. Rinde [cm]	6 (bevorzugter Zopfbereich 6-10 cm)
	Stock max. o. Rinde [cm]	14
	Einkaufslängen [m]	2,50 und 3,00 (4,00 nach Absprache)
	Längenübermass [cm]	min. 10
	Längenübermass [cm]	max. 20
Anforderungen:		Frischholzeinschlag
normales Pfahlholz:		frisch, gesund, gerade
		jahreszeitlich bedingte Anflugbläue zugelassen
		frischer Rindenbrüterbefall, ohne weitere Qualitätsbeeinträchtigung, zugelassen
		feinastig, keine starken Äste und Asthäufung
		Krümmung: einschnürig bis 1,0 cm/lfdm
X-Holz:		Über- bzw. Unterschreitung der vorgegebenen Abmessungen (Zopf, Stock, Länge, Krümmung)
		Unschnürigkeit
		Fäule
		verblautes, überlagertes und anbrüchiges Holz
		holzbewohnende Insekten (z.B. Lineatus, Bockkäfer, Sirex-Arten)
		tiefgehende Mantelrisse
		schlecht entastete Stücke, Zopfstücke aus Altholz
		Metalleinschlüsse und andere Kontaminationen